

Profile CLT

Ikke synligt lag C

Ikke synlige lag bliver hovedsageligt anvendt hvor der efterfølgende beklædes på stedet med f.eks. gipsplader. Lamellerne sorteres efter kvalitet og tørres. Der stilles ingen optiske krav til Profile CLT synligt lag C. Misfarvning og forskellige træsorter er tilladt.



Synligt lag til industri BC

Denne kvalitet er beregnet til brug i kommercielle og industrielle bygninger. Den udføres som standard i grantræ med ensidige, synlige lag til industri og det øverste lag svarer til en blandingssortering af B- og C-lameller i henhold til EN 13017-1.




Synligt lag til bolig AB

Synligt lag til bolig finder sin anvendelse inden for blandt andet boligområder, skoler og kontorer. Det øverste lag af enten gran, lærk, fyr, hvid gran eller antik slibes på den ene side og svarer til en blandingssortering af A- og B-lameller i henhold til EN 13017-1.



Andre overflader/behandling

- Børstet overflade
- Lærk
- Fyr
- Dypimprægnering
- Imprægnering mod skadelige svampe og insekter



Profile CLT

Toplag sortering			
Karakteristika	AB – Synligt lag til bolig	BC – Synligt lag til industri	C – ikke synligt lag
Knaster	Sunde sammenvoksede knaster tilladt Sorte knaster delvist tilladt	Tilladt	Tilladt
Harpikslommer	Enkelte op til 3 mm x 50 mm tilladt	Tilladt	Tilladt
Træpropper og reparerede harpikslommer	Tilladt	Tilladt	Tilladt
Udseende og farve	Farve og struktur velafbalanceret	Ingen krav	Ingen krav
Insektangreb	Ikke tilladt	Ikke tilladt	Enkelte tilladt
Trykved	Tilladt	Tilladt	Tilladt
Marv	Enkelte tilladt	Tilladt	Tilladt
Kvalitet af overfladebearbejdningen	Enkelte små fejl tilladt	Tilladt	Tilladt
Barklommer	Enkelte tilladt	Tilladt	Tilladt
Revner	Enkelte tilladt	Enkelte tilladt	Tilladt
Misfarvning	Svag misfarvning tilladt	Tilladt	Tilladt
Limning	Enkelte åbne limfuger op til 1 mm tilladt	Enkeltvis åbne limfuger op til 2 mm tilladt	Tilladt
Vankant	Ikke tilladt	Ikke tilladt	Tilladt